

PERFORM DUSTBINDER 1

Skyddar mot dammbildning, slitage
och nedsmutsning.

5 liters förpackning artnr: 02-504
3 x 5 liter per kartong
48 x 3 x 5 liter per pall (720 liter)

25 liters dunk artnr: 02-505
12 x 2 x 25 liter per pall (600 liter)



Perform Dustbinder 1 är ett opigmenterat vattenbaserat golvbehandlingsmedel (dammbindare) som främst är avsett som ett skyddsmedel för betonggolv, men även för golv av typ konstbetong, tegel, skiffer, terrazzo (cementmosaik) med mera. Perform Dustbinder 1 skall skydda mot dammbildning, slitage och nedsmutsning. Den tränger ned i ytskiktet och ger efter det att den härdat en sidenblank och lättstädad yta. Appliceras med polish-påläggare, roller, gummiraka eller dylikt. Normalt räcker det med två strykningar.

Torktid: Yttorr efter 60 min, tål lätt trafik efter 24 timmar och tyngre trafik efter 72 timmar.

Täckning: 20 -30 m² per liter/strykning

Nygiuten betong: Måste härda minst 30 dygn innan den kan behandlas. Cement huden bör först ha avlägsnats. Behandlingen bör ej ske vid temperaturer under + 5° C. Äldre betonggolv - Ytslipning görs för att avlägsna översta skiktet på ett betonggolv. Betonggolvet utseende avgör vidare behandlings- och nollställningsmetod.

Olika strukturer:

Grov struktur	Avjämnad yta alternativt borstad yta.
Medelgrov struktur	Avdragen yta, brädriven yta alternativt grovglättad yta.
Fin struktur	Finglättad yta alternativt maskinslipad yta. Betongens utseende avgör behandlingssättet, ytans jämnhet och buktighet samt felaktigheter.

Betonggolv som har ett ytskikt skall nollställas på något av följande sätt :

Kemisk nollställning	Färgborttagningsmedel, Perform Betongrent.
Mekanisk nollställning	Rivning, slipning, blästring
Damm- och våtsug	Om fett eller oljerester förekommer måste dessa avlägsnas ur betongen.

Om golvvärme finns skall den ha varit avstängd 24 timmar innan behandling och skall vara avstängd 24 timmar efter behandlingen avslutats.

Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på vår hemsida: www.ajourtrading.com. pH i koncentrat ca 7,0. Förvaras frostfritt. Denna produkt är tillverkad i Sverige enligt ISO 9001 och ISO14001.

Rekommenderad dosering:

Spädes 1:1 med vatten vid första behandlingen och pålägges outspädd vid andra behandlingen för bästa resultat.



Underhållsprodukter för professionell användning. Serien säljs hos våra återförsäljare. Surfa in på vår hemsida för mer information om våra produkter och var du kan köpa dem.



Tillverkas i Sverige



Stockholm
Kontor
Russinvägen 22
123 59 FARSTA
08 604 30 00

Göteborg
Huvudkontor
Flöjelbergsgatan 8B
431 37 MÖLNDAL
031 87 05 40
info@ajourtrading.com

Fjällbacka
Centrallager
Ekelidsvägen 7
457 40 FJÄLLBACKA
031 87 31 21

www.ajourtrading.com